

Guide d'entretien

Système de pierre à visser Maibec Acenta^{MD}

Comme tout produit d'extérieur, les revêtements sont sujets à l'accumulation de diverses substances organiques ou inorganiques. Il est important de surveiller régulièrement l'apparence de votre revêtement. Maibec recommande fortement de faire une inspection visuelle du revêtement une fois l'an.

L'efflorescence, qui apparaît quelquefois sur les nouvelles constructions, est un phénomène normal hors du contrôle de l'entrepreneur ou du fabricant.

Pour résumer ce phénomène, l'efflorescence est un dépôt de sels minéraux (chaux) en surface du parement provoqué par la migration de l'eau, vers la surface de la pierre. On peut compter jusqu'à 5 ans pour que les sels minéraux se délavent et soient complètement éliminés. Les températures froides (décembre à février) lors de l'installation sont aussi des éléments déclencheurs pouvant provoquer ce phénomène. Si possible, évitez donc la pose en hiver lors des grands froids.

L'efflorescence disparaîtra avec le temps et l'effet de la pluie. Si vous souhaitez nettoyer les traces d'efflorescence, vous pouvez utiliser un linge sec ou humide. Vous pouvez également utiliser un savon doux dilué selon les recommandations du fabricant. L'utilisation du boyau d'arrosage "à grande eau" (sans pression) est permis.

ATTENTION!

- **NE JAMAIS UTILISER** un détergent dur ou agressif contenant des abrasifs.
- **NE JAMAIS UTILISER** une laveuse à haute pression pour nettoyer le revêtement.
- **NE JAMAIS UTILISER** des produits à base d'acide, d'ammoniaque, de javellisant, etc.
- Brossez le matériel pour le nettoyer **UNIQUEMENT** avec une brosse à poils souples (comme les brosses pour nettoyer les carrosseries de voiture).

À NOTER:

La couleur charbon est la couleur la plus exposée à l'efflorescence.

Plusieurs cycles de lavage pourraient être requis pour faire définitivement partir les traces d'efflorescence.

Il est recommandé de procéder au nettoyage lorsque la température extérieure excède 15°C.